



Protection contre la corrosion



Waxoyl 120-4 Plus
Protection contre la corrosion dans les espaces creux. Excellente capacité de fluage, propriétés autocicatrisantes, sans silicone, finition transparente.

Aerosol 500 ml Nr. WAX81534
1L Nr. WAX81538
5L Nr. WAX81535
60L Nr. WAX81536
200L Nr. WAX81537



Gravelgard
Protection contre les éclats de pierre, à base de résine de caoutchouc, noire, sans silicone.

Aerosol 500 ml Nr. WAX81127



Waxoyl PF
Protection contre la corrosion dans les espaces creux avec d'excellentes, à faible teneur en solvant, sans silicone, non transparent.

Aerosol 500 ml Nr. WAX81251
60L Nr. WAX81421



Topwax-6 Plus
Protection pendant le transport et le stockage, cire de protection pour le service hivernal, sans silicone. Conçue pour la protection pendant le transport et le stockage des voitures, des machines agricoles et de construction, des machines, des pièces de machine et des outils.

5L Nr. WAX81357
200L Nr. WAX81354



Hardwax Plus
Protection du soubassement du véhicule avec un revêtement à élasticité permanente, noir, sans silicone.

Aerosol 500 ml Nr. WAX81541
1L Nr. WAX81542
5L Nr. WAX81543
60L Nr. WAX81544
200L Nr. WAX81545



Topwax-7 Plus

Protection pendant le transport et le stockage, sans solvant, très résistant, Assure une protection pendant 24 mois à l'intérieur et 6 mois à l'extérieur. Particulièrement adaptée au transport ferroviaire et maritime.

1L Nr. WAX81697
5L Nr. WAX81638
60L Nr. WAX81692
200L Nr. WAX81691



Hardwax 21
Protection inférieure avec revêtement élastique permanente, noir, très durable, sans silicone.

Aerosol 500 ml Nr. WAX81607
1L Nr. WAX81608
5L Nr. WAX81609
60L Nr. WAX81610
200L Nr. 81611



TBL Truegrip

Revêtement polyuréthane monocomposant, résistant et antidérapant, avec une finition texturée, sans silicone.

black 1L Nr. WAX80009
grey 1L Nr. WAX80008



Aperçu des produits protection contre la corrosion



	Espaces creux		Protection des sols			Protection du transport et du stockage	
	120-4 Plus	Waxoyl PF	Hardwax Plus	Hardwax 21	Gravelgard	Topwax-6 Plus	Topwax-7 Plus
Sur la base de	Cire	Cire	Cire	Bitume	Caoutchouc	Cire	Cire
Solvant	Oui	Faible	Oui	Oui	Oui	Oui	Sans solvant
Faible impact	Cireux	Ferme, Cireux	Cireux	Ferme, Cireux	Dur	Ferme, Cireux	Ferme, Cireux
Couleur	Transparente	Beige	Noir	Noir	Noir	Transparente	Transparente
Épaisseur du film sec μm^*	50	50	50	300-1000	120-300	10-15	60-80
A peindre				Non	Oui		
Temps de séchage heures**	1,5***	2,5	1,5***	3,5	1	0,5	2-2,5
Système d'application/ de pulvérisation	02, 03, 04	Aérosol	01, 02, 03, 05	01, 02, 04	Aérosol	02, 04	02, 04
Emballage	Aérosol 1L, 5L, 60L, 200L	Aérosol 60L	Aérosol 1L, 5L, 60L, 200L	Aérosol 1L, 5L, 60L, 200L	Aérosol	5L, 200L	1L, 5L, 60L, 200L
Lances	K3, K4	Sonde en Nylon	K1, K2	K1, K2	K1, K2	K2, K4	K1



* L'épaisseur du film sec peut varier en fonction de l'application et de la charge.
 ** Temps de séchage: se réfère au "séchage à la main" et dépend de l'environnement (température, humidité, ventilation).
 *** Formation de peau à 20 C et 65% d'humidité.

Essai au brouillard salin : préconditionnement : 5 jours à température ambiante. Essai au brouillard salin (acier/zinc) DIN EN ISO 9227



Exclusif : Les lances produites dans l'usine Waxoyl peuvent être fabriquées selon les besoins individuels du client. Dans ce cas, veuillez nous contacter sans engagement.